



DÉCOR

PROIZVODI ZA DEKORACIJU
UNUTRAŠNJIH I SPOLJAŠNJIH ZIDOVA

KATALOG



**SNAGA JE
U NAŠIM
RUKAMA**

DÉCOR

PROIZVODI ZA DEKORACIJU
UNUTRAŠNJIH I SPOLJAŠNJIH
ZIDOVА

Bk-Deco Acryl

Podloga za dekorativne materijale

Primena: Akrilna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju i poboljšavanje prijanjanja unutrašnjih dekorativnih materijala. Zbog svojih finih čestica pravi blago reljefnu površinu na koju se spomenuti materijali lako nanose. Ne koristi se kao podloga za BK-Stucco. BK-Deco Acryl podlogu je moguće tonirati sredstvima za nijansiranje BK-Color, ako je potrebno.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se podloga nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez ostataka masti i ulja. Odgovarajuće podloge na koje se BK-Deco Acryl nanosi su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om. BK-Deco Acryl podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa oko 10% vode. Podloga se najčešće nanosi dugodlakim valjkom ili četkom (nanositi unakrsnim pokretima ruke čime se stvara dodatna struktura). Vreme sušenja iznosi min. 6 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištitи na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja: Oko 0,13-0,15 l/m² u zavisnosti od upojnosti površine.

Pakovanje: 1 l





BK-Sunset

Dekorativna boja sa sedefastim efektom za unutrašnje zidove

Primena: Specijalna, vodoperiva, akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om.

Nijanse: Srebro, zlato i S10. BK-Sunset Srebro i BK Sunset Zlato se koriste kao baze za toniranje prema odgovarajućoj ton karti.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h).

BK-Sunset boja je pripremljena za nanošenje. Nanosi se farbarskom četkom u jednom ili dva sloja, zavisno od željenog efekta, što najčešće predstavlja i završni korak jer primenom četke na zidu ostaju zanimljive šare. Nanošenje boje se vrši bez prekida na kontinualnim površinama. BK-Sunset se može nanositi i na površine prebojene BK-Gold-om ili BK-Crystal-om. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +30°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,10-0,13 l/m² zavisno od tehnike nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištitи na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l; 3 l



BK-Iskra

Dekorativna boja sa kristalnim efektom za unutrašnje zidove

Primena: Akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Brilijanta finalna struktura potiče od sjajnih kristala koji daju pun efekat boje. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premazane površine su otporne na vlažno brisanje.

Nijanse: Bela + nijanse po ton karti BK-Iskra.

Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje, gletovane površine je potrebno premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h), koju je preporočljivo tonirati u nijansi završnog sloja. Priprema se vrši dodavanjem jednog pakovanja BK-Kristali-a u 1 l boje. Masu lagano promešati i nerazređenu boju nanositi farbarskom četkom u dva sloja, bez prekida na kontinualnim površinama dijagonalno sa jednog na drugi kraj zida. Drugi sloj se nanosi nakon sušenja prvog (oko 6 h) istim postupkom počev od suprotne strane zidne površine. Optimalna radna temperatura: od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,15-0,20 l/m², zavisno od postupka nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištitи na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l

BK-Perla

Dekorativna pastozna masa sa bisernim sjajem za unutrašnje zidove

Primena: Akrilni, vodoperivi premaz namenjen za dekoraciju unutrašnjih površina. Zahvaljujući specijalnim aditivima premaz karakteriše fina struktura slična sedefu. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

Nijanse: srebrna, zlatna, sedef+nijanse po ton karti BK-Perla.

Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje, gletovane površine je potrebno premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). BK-Perla je materijal pripremljen za nanošenje. Masu lagano promešati. Prvi sloj se nanosi tvrdom platičnom špahtlom čija je jedna strana zaobljena. Drugi i treći sloj se nanose nakon potpunog sušenja prvog pri čemu se željeni teksturni efekti postižu pomoću plastične zaobljene špahtle različitim tehnikama nanosa. Vreme sušenja između slojeva iznosi 6-8 h. Optimalna radna temperatura: od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,20-0,30 l/m², zavisno tehnike nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l





BK-Velatura

Transparentni premaz za dekorativne tehnike

Primena: Transparentni, vodoperivi akrilni premaz sa silikonskim aditivima namenjena za dobijanje specijalnih efekata kod različitih dekorativnih tehnika. Preporučuje se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

Nijanse: Prema ton karti BK-Velatura.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, čista i suva. BK-Velatura je premaz pripremljen za nanošenje. Masu pre upotrebe lagano promešati. U slučaju nanošenja na visoko upojne površine (npr. BK-Travertino), potrebno je prethodno izvršiti impregniranje površine BK-Penetratom u cilju smanjenja i ujednačavanja upojnosti. Materijal se nanosi dugodlakom četkom, valjkom ili sunđerom postepeno na manjim površinama od 1-2 m². Finalni izgled se postiže brisanjem sunđerom dok je materijal još u vlažnom stanju. Optimalna radna temperatura od +5 °C do +30 °C. Premaz je potpuno suv nakon 24 sata. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: oko 0,05-0,10 l/m², zavisno od tehnike nanosa.

Rok upotrebe: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l



BK-Natura

Dekorativna pastozna masa s izgledom prirodnih materijala za unutrašnje zidove

Primena: Premaz namenjen za dekoraciju unutrašnjih površina. Finalna struktura se dobija različitim tehnikama nanosa i upotrebom različitih alata (imitacija drveta, krokodilske kože, mermera i sl.). Savi premaz se dekoriše transparentnom bojom BK-Velatura. Odgovarajuće podloge su površine izravnate BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

Nijanse: Bela + nijanse po katalogu BK-Natura.

Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativnog premaza gletovane površine potrebljivo je premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). BK-Natura je materijal pripremljen za nanošenje. Masu lagano promešati i nanositi trapezastom plastičnom špahtlom u jednom sloju. Nakon nanosa svež materijal se obrađuje zaobljenom plastičnom špahtlom, 'češljem' za dekorativne materijale, valjkovima sa teksturom i sličnim alatima. Posle 24 h sušenja pristupa se nanošenju BK-Velature. Optimalna radna temperatura: od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: oko 0,30-0,50 l/m², zavisno od tehnike nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 5 l



BK-NovaEra Exclusive

Dekorativna boja sa svetlucavim efektom za unutrašnje zidove

Primena: Akrilna paropropusna boja za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovarajuće su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om. Prebojene površine su otporne na vlažno brisanje.

Nijanse: Zlatna, srebrna ili bronzana.

Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). Nakon nanošenja podloge potrebno je naneti BK-Gold ili BK-Crystal u željenoj nijansi, a nakon sušenja boje može se pristupiti nanošenju BK-NovaEra Exclusive. Boja se nanosi farbarskom četkom najčešće u jednom sloju. Finalni izgled se postiže zapeglavanjem plastičnom lepezom. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +35°C. Sušenje do nanošenja sledećeg sloja iznosi 4-6 h. Premaz je potpuno suv kroz 24 h. Mešanje vršiti isključivo ručno. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,20-0,30 l/m² za pojedinačni sloj.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l



BK-NovaEra

Dekorativna boja sa antik efektom za unutrašnje zidove

Primena: Akrilna paropropusna boja za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovarajuće su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om. Prebojene površine su otporne na vlažno brisanje.

Nijanse: Bela+nijanse po ton karti BK-NovaEra.

Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). Nanosi se farbarskom četkom najčešće u dva sloja. Finalni izgled se postiže zapeglavanjem plastičnom lepezom. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +35°C. Sušenje do nanošenja sledećeg sloja iznosi min. 4-6 h. Premaz je potpuno suv kroz 24 h. Mešanje vršiti isključivo ručno. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,20-0,30 l/m² za pojedinačni sloj.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 2,5 l

BK-Travertino Exterior&Interior

Dekorativni mineralni malter sa rustičnim efektom za unutrašnje i spoljašnje zidove



Primena: BK-Travertino Exterior&Interior je plemeniti mineralni malter namenjen za dekorativnu zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih površina. Odlikuje ga odlično prijanjanje na mineralne površine, izuzetna vodooodbojnost i otpornost na vremenske uticaje i UV zračenje. Ime visoku paropropusnost i odličnu otpornost na razvoj mikroorganizama. BK-Travertino se proizvodi isključivo u beloj boji a naknadno se boji transparentnim premazom BK – Velatura, nakon najmanje 24 h sušenja pri normalnim uslovima.

Priprema i nanošenje: Površina na koju se malter nanosi mora biti ravna, suva, čista, bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća, koje mogu spreciti dobro prijanjanje na podlogu. Odgovarajuće podloge su cemento-krečni malteri, armaturni sloj termoizolacionih sistema, gips kartonske i cementno-vlaknaste ploče. Pre nanošenja dekorativnog maltera podlogu premazati BK-Ultra Prime podlogom a u slučaju glatkih površina za grundiranje koristiti BK-Grund Universal. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 25% vode do dobijanja homogene mase bez grudvica (za 8 kg praha potrebno je ~2l vode; za 20 kg praha potrebno je ~5l vode). Masu ostaviti da odstoji 10-15 minuta, pre nanošenja još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje konzistencije. Pripremljenu masu utrošiti u roku od 2 časa. BK-Travertino se nanosi u dva sloja nerđajućom gletericom. Prvi sloj naneti ravnomerno u približnoj debljini 1-2 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog (oko 6h pri sušenju na normalnim uslovima). Kreiranje teksture prirodнog kamena vrši se odgovarajućim alatom kojim se prave nepravilna udubljena karakteristična za kamen travertin. Dodatni efekat maltera se postiže laganim zapeglavanjem metalnom gletericom kada materijal počne da "povlači". Kada materijal površinski osuši (oko 2h pri sušenju na normalnim uslovima) moguće je odgovarajućim alatom formirati izgled fugni kako bi se napravila imitacija blokova kamenja. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, magli, vetu i kiši.

Potrošnja: Oko 2,5-2,7 kg/m² u zavisnosti od tehnike i debljine nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, u suvoj i provetrenoj prostoriji.

Pakovanje: 20 kg

BK-Stucco

Dekorativni kit za unutrašnje zidove



Primena: Visokokvalitetni dekorativni kit namenjen za ukrašavanje unutrašnjih površina. Odgovarajuće su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om.

Nijanse: Bela+nijanse po ton karti BK-Stucco. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu.

Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne tehnike gletovane površine treba premazati BK-Podlogom (vreme sušenja min. 6 h). Ukoliko je potrebno BK-Stucco je moguće razrediti vodom max. do 3 %. Nanosi se nerđajućom metalnom gletericom minimum u tri sloja. Struktura se dobija obradom pomoću metalne gleterice dok je materijal u pastoznom stanju, različitim tehnikama zavisno od želenog efekta. Konačan izgled se dobija poliranjem suvog materijala metalnom gletericom. U slučaju potrebe za efektom visokog sjaja neophodno je dodatno poliranje sa zaštitnim voskom. BK-Stucco je otporan na vlažno brisanje ukoliko je voskiran. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +35°C. Sušenje do nanošenja sledećeg sloja iznosi 4-6 h u zavisnosti od debljine sloja. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,30-0,50 kg/m² zavisno od tehnike nanošenja.

Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 3,5 kg



Banja Komerc Bekament DOO
Aranđelovac, 34304 Banja, Srbija
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com