

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:1
BK-Ultra Prime	RZ-TLP-146	Datum: 19.10.2021.
Izradio: Dragana Kuč	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda:

BK-Ultra Prime

Podaci o proizvođaču:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
34304 Banja
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Ultra Prime je univerzalna transparentna podloga za spoljašnju i unutrašnju namenu. Koristi se kao osnovni premaz pre nanošenja fasadnih disperzionih boja, glet masa, pre postavljanja keramičkih pločica i lepljenja termoizolacionih ploča i sl. BK-Ultra Prime poboljšava prionljivost, ujednačava upijanje i omogućava dobijanje ravnomernog završnog sloja prilikom bojenja. Nanošenjem BK-Ultra Prime vrši se vezivanje zaostale prašine, a na taj način se ostvaruje i bolja adhezija narednog sloja za premazanu podlogu. Svrstava se u ekološke proizvode koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Vodena emulzija polimera.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1000
Viskozitet, mPas (EN ISO 2555)	10 – 50
Okvirna potrošnja, ml/m²	~120 – 200
Veličina čestica, µm (EN ISO 1524)	< 100 (S ₁ prema EN 1062-1)

RZ-TLP-146

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:1
BK-Ultra Prime	RZ-TLP-146	Datum: 19.10.2021.
Izradio: Dragana Kuč	Odobrio: Vesna Jovanović	

Prionljivost na podlogu, MPa (EN ISO 4624)	≥ 1,0
Pakovanje, l	10

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Bela tečnost

Miris: Specifičan za polimerno vezivo

pH vrednost (EN ISO 787-9): 5.5 – 7.5

Sadržaj suve supstance (EN ISO 3251), %: ~6.5

VOC* sadržaj, g/l: < 1 (maksimalna dozvoljena vrednost A (h) 30 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound - Isparljiva organska supstanca;

6. PODLOGA

Površina na koju se podloga nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine od krečnih, cementnih i cementno-krečnih maltera (stare najmanje mesec dana), betonske površine (stare najmanje mesec dana), površine zaglađene kvalitetnim masama za izravnavanje (starost zavisi od tipa), vlaknasto-cementne ploče, gips-kartonske ploče, kao i površine sa dobro prihvaćenim disperzionim bojama i sl. Sve stare, slabo prihvaćene premaze potrebno je ukloniti, izvršiti sanaciju odgovarajućim materijalom pa tek onda pristupiti nanošenju podloge.

U slučaju prebojavanja površina zaraženih zidnim plesnima, potrebno je izvršiti dezinfekciju BK-Sanacid-om. U slučaju premazivanja površina prebojenih uljanim bojama, lakovima i sl. neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza.

7. PRIPREMA I NANOŠENJE

BK-Ultra Prime podloga je pripremljena za nanošenje i nije je potrebno razređivati. Pre upotrebe potrebno je dobro promešati proizvod. Podloga se najčešće nanosi dugodlakim valjkom u jednom sloju. U slučaju veoma upijajućih podloga moguće je grundiranje izvršiti dva puta sa razmakom od min. 2h. Premaz se može nanositi i špricanjem.

Vreme sušenja pri normalnim uslovima (T=+23-25 °C, 50-60% r.v.v.), pre nanošenja boje ili drugog završnog proizvoda iznosi min. 4 h.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 °C do +30 °C. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme sušenja.

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrсле ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

RZ-TLP-146

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:1
BK-Ultra Prime	RZ-TLP-146	Datum: 19.10.2021.
Izradio: Dragana Kuč	Odobrio: Vesna Jovanović	

9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 18 meseci

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetranju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

12. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove.

RZ-TLP-146

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:1
BK-Ultra Prime	RZ-TLP-146	Datum: 19.10.2021.
Izradio: Dragana Kuč	Odobrio: Vesna Jovanović	

Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda. Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje. Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma smatraju nevažećim.

Datum izrade: 04.03.2019. godine
Datum prethodne verzije: 1.0 – 04.03.2019.
Izmenjena poglavlja: 1, 2.