

<b>SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO</b>	Edizione:1	Versione:1
<b>BK- Velatura Exclusive</b>	<b>RZ-TLP-163</b>	<b>Data: 02.12.2021</b>
<b>Redatto da:</b> Marina Radojevic	<b>Approvato da:</b> Vesna Jovanovic	

## 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

**Il nome commerciale del prodotto:** BK-Velatura Exclusive

**Dati sul produttore:** Banja Komerc Bekament DOO  
Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandjelovac  
34304 Banja, Serbia  
tel. 034-6777-500  
fax. 034-6777-505  
e-mail: komercijala@bekament.com

**Contatto per realizzazione di TLP:** e-mail: [laboratorija@bekament.com](mailto:laboratorija@bekament.com)

## 2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-Velatura Exclusive è un rivestimento acrilico semitrasparente lavabile con acqua, destinato ad ottenere effetti particolari con diverse tecniche decorative (BK- Travertino, BK- Natura, BK- Concrete Style). È consigliato per uso interno. BK-Velatura Exclusive è il prodotto in tre tonalità: argento, oro e una combinazione di argento e oro.

È classificato come prodotto ecologico che non è dannoso per la salute umana e l'ambiente.

## 3. COMPOSIZIONE

**Composizione chimica:** Emulsione acquosa di polimeri, acqua, additivi e pigmenti a effetto.

**Sostanze pericolose:** In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classificato come prodotto pericoloso.

## 4. CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Densità, g/dm<sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)</b>	1000 - 1100
<b>Viscosità, mPas (EN ISO 2555)</b>	3500 – 6500
<b>Consumo approssimativo, ml/m<sup>2</sup></b>	60- 120
<b>Confezione, l</b>	1

## 5. ALTRE CARATTERISTICHE

**Aspetto:** Liquido viscoso bianco o colorato

**Odore:** Specifico per il legante polimerico

**Valore pH (EN ISO 787-9):** 6.50 – 7.50

**Contenuto di sostanza secca (EN ISO 3251), %:** 25

**VOC\* contenuto, g/l:** < 54 (valore massimo consentito A (g) 200 g/l)

\*VOC: Volatile Organic Compound - Sostanza organica volatile;

## 6. BASE

La superficie su cui viene applicata la vernice deve essere solida, pulita ed asciutta, priva di parti debolmente aderenti, macchie di grasso e simile. Le basi idonee sono tutte le superfici a base minerale e organica sulle quali si desidera ottenere un effetto particolare. Nel caso di applicazione su superfici molto assorbenti (es. malte minerali tipo BK-Travertino, BK-Concrete style), è necessario impregnare precedentemente la superficie con BK-Penetrat (diluire con acqua in rapporto 1:3) o con il fondo BK-Ultra Prime, al fine di ridurre e uniformare l'assorbente e quindi facilitare la lavorazione nell'applicazione di BK-Velatura Exclusive.

## 7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

BK-Velatura Exclusive è un rivestimento già pronto per l'applicazione. Se necessario, può essere diluito con acqua fino al 20% (fino a 0,2 L di acqua per una confezione). Mescolare delicatamente la massa prima dell'uso. Il materiale si applica gradualmente con pennello a pelo lungo, rullo o spugna su superfici più piccole di 1-2 m<sup>2</sup>. Mentre il materiale è ancora allo stato pastoso, rimuovere il materiale in eccesso con una spugna o una spatola di plastica dura, a seconda della tecnica decorativa da rivestire. Il tempo di asciugatura tra uno strato e l'altro di BK-Velatura Exclusive è di 4-6 ore.

La temperatura dell'aria e del supporto durante la posa dovrebbe essere compresa tra +5 °C e +30 °C. Il rivestimento è asciutto al tatto dopo 6-8 ore a seconda delle condizioni, mentre una completa resistenza del film si raggiunge dopo 3 settimane.

## 8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensile non viene lavato subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti.

La rimozione può essere facilitata con l'immersione dell'utensile in acqua per diverse ore.

## 9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Con una corretta applicazione, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

La temperatura di applicazione: da +5°C fino a +25°C, al riparo dalla luce solare e dal gelo.

Data di scadenza: 18 mesi.

## 10. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare gli indumenti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

## 11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

## 12. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

## 13. ALTRE INFORMAZIONI

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva un difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

## 14. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché i test regolari in laboratori certificati. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche che dovrebbe servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni metereologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti che sono considerate non valide alla data specificata.

Data di redazione: 21.01.2021

Versione precedente: 1.0 – 21.01.2021

Capitoli modificati: 4.