

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Velvet	RZ-TLP-211	Datum: 09.02.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Velvet

Podaci o proizvođaču: Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandjelovac
34304 Banja, Srbija
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505

Kontakt za izradu TLP: e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Velvet je zidni dekorativni premaz za unutrašnje završne obrade, koji karakteriše izvanredna mekoća na dodir i prijatna tekstura poput mekane antilop kože, stvarajući veliku emociju samo dodiranjem završne obrade. Zahvaljujući prilagodljivosti ovog materijala sa različitim stilovima dizajna enterijera, omogućena je jednostavna primena različitih stilova izuzetne lepote.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Polimerna emulzija, voda, efektni pigmenti, polimerne mikrosfere i aditivi.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1000 - 1200
Okvirna potrošnja, ml/m²	100-200*
Pakovanje, l	1

*Potrošnja u dva sloja (zavisno od podloge i tehnike nanosa)

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Tečnost

Miris: Specifičan za polimerno vezivo

VOC* sadržaj, g/l: < 2 (maksimalna dozvoljena vrednost A (k) 200 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound - Isparljiva organska supstanca;

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Velvet	RZ-TLP-211	Datum: 09.02.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

6. PODLOGA

Površina na koju se dekorativni premaz nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine na mineralnoj i organskoj osnovi na kojima se želi postići specijalni efekat. Pre nanošenja dekorativnog premaza, površinu treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6h).

7. PRIPREMA I NANOŠENJE

BK-Velvet je premaz koji je pripremljen za nanošenje i nije potrebno podešavati sa vodom. Masu pre upotrebe lagano promešati. Premaz se može nanositi četkom ili valjkom u dva sloja, a završni dekorativni efekat se postiže odgovarajućim Decor alatima. U normalnim vremenskim uslovima ($T=+23-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 50-60% r.v.v.), premaz je suv na dodir nakon 4-5h. Vreme sušenja drugog sloja je nakon 24-48h. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje dekorativnog premaza treba da bude u opsegu od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Potpuna otpornost filma se postiže nakon 3 nedelje.

Preporučene tehnike za nanošenje proizvoda su prikazane kroz četiri različita Art Style-a.

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrslе ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 24 meseci.

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Velvet	RZ-TLP-211	Datum: 09.02.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

12. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma smatraju nevažećim.

Datum izrade: 09.02.2024.

Prethodna verzija: /

Izmenjena poglavlja: /